



# Flex Confetti

Film polyester/aluminium scintillant pour transferts à chaud. Recommandé pour coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

-  **Épaisseur** 105 microns
-  **Pressage** 160°C pendant 20 secondes / pression moyenne
-  **Lavage** 40°C, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)

## DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS

- Support en polyester adhésif transparent
- Ne passe pas au sèche-linge (!)
- Pas de nettoyage à sec (!)
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, **verticalement**, dans un endroit **sec, 15-30°C**, protégé de la lumière

## CONSEILS D'APPLICATION

- Découper le film en miroir avec une lame standard flex.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 160°C pendant 20 secondes - pression moyenne.
- Retirer le polyester à froid.
- Après pressage, attendre 24h avant le premier lavage

*Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.*