



Flex flock

Flock viscoso (toucher velours) pour transfert à chaud. Recommandé pour le coton, le polyester, l'acrylique et les fibres similaires.

-  **Épaisseur** 0,75 mm
-  **Pressage** 160°C pendant 15 à 20 secondes / pression moyenne
-  **Lavage** 90°C, à l'envers, ne pas utiliser de produits agressifs (javel,...)

DESCRIPTION & PRÉCAUTIONS

- Support en polyester adhésif transparent
- Norme : Label Oeko-Tex, Standard 100, Class II
- Résiste au sèche-linge
- Nettoyage à sec possible
- Repassage à l'envers
- La bobine se stocke max. 1 an, **verticalement**, dans un endroit **sec, 15-30°C**, protégé de la lumière

CONSEILS D'APPLICATION

- Découper le film en miroir avec une lame standard flock.
- Écheniller l'excédent de matière.
- Positionner et presser le marquage avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 160°C pendant 15 à 20 secondes.
- Retirer le polyester à froid.

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.